


WEKUSTIK

Verdunkelungsstoff Wekulux GLATT

Prüfgegenstand Verdunkelungsstoff Wekulux CS
 Gewebedicke ca. 0,51mm
 Flächenmasse ca. 360 g/m²

Prüfaufbau Bahnen glatt hängend
 ohne Umfassungsrahmen
 Wandabstand 100mm



f (Hz)	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000
α_s	0,10	0,13	0,29	0,32	0,43	0,59	0,65	0,71	0,78	0,80	0,85	0,91	0,93	0,95	1,00	0,98
α_p	0,12			0,35			0,65			0,81			0,93			0,99