


WEKUSTIK

WEKUSTIK Bühnenmolton gerafft

Prüfgegenstand Bühnenmolton
 Gewebedicke ca. 1,45 mm
 Flächenmasse ca. 300 g/m²

Prüfaufbau Gerafft, 100% Zugabe
 ohne Umfassungsrahmen
 Wandabstand 200mm



f (Hz)	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000
α_s	0,20	0,28	0,46	0,59	0,82	0,97	1,06	1,02	1,04	1,05	1,01	1,04	1,07	1,09	1,11	1,14
α_p	0,24			0,62			1,02			1,03			1,07			1,13

α_w :	0,9
Absorberklasse:	A

NRC:	0,95
SAA:	0,94

Bewertung nach ISO 11654

nach ASTM-C 423

Prüflaboratorium akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025